

ANALISIS DE UNA PIEZA DE CERAMICA

Muestra N°
Procedencia
Remitente

DATOS ANALITICOS

Determinaciones	Parte interna	Parte externa
Pérdida al rojo (1000°)//.....	grs 1,64 %	grs 4,16 %
Sílice (SiO ₂)..	" 63,20 "	" 61,70 "
Oxido aluminico (Al ₂ O ₃)..	" 20,68 "	" 19,44 "
Oxido férrico..... (Fe ₂ O ₃)..	" 7,52 "	" 8,16 "
Oxido cálcico..... (CaO)..	" 2,05 "	" 1,9L "
Oxido Magnesico..... (MgO)...	" 0,80 "	" 0,60 "
No determinado.....	" 4,11 "	" 4,03 "