Córdoba mayo 15 de 1946, Sr. Ingeniero, Jorge von Hauenschild, La Banda.

Estimado profesor: En mi poder su carta del 8 del corriente, porque no conteste antes, porque quería decirle alguna noticia del análisis. Este ha demorado porque se rompió el extractor del laboratorio y sin este aparato nada se puede hacer. Recién el lunes 13 lo entregaron compuesto y se pudo empezar la rectificación del análisis cuya primera parte ya estaba hecha. Ud. sabe Ingeniero que estos análisis son un poco lerdos, porque solo para precipitar, algunas sustancias tardan más de un día. Con todo le adelanto algunos datos:

Capa interna	Capa externa
Sílice 62, 40	Sílice 61, 20
Óxido de hierro + óxido de aluminio 27, 20	Óxido de hierro + óxido de aluminio 27, 60

Estas dos sustancias se [ILEGIBLE] juntas; después por extracción del hierro se dosifica el aluminio. Para esta operación era necesario el extractor así es que recién pueden seguir los análisis. Las diferencias entre unas y otras sustancias son como usted puede ver, muy insignificantes: se puede decir que están dentro del índice tolerable. En cuanto al hierro aparentemente da la impresión de que la capa interna contiene más que la externa. El análisis cuando esté terminado se encargará de confirmar o no esta sospecha. Esto es todo cuanto puedo adelantarle. Créame Ingeniero que para mí no representan molestia alguna sus encargos; muy al contrario, me satisface profundamente poder contribuir, aunque sea con mi buena voluntad para que se aclaren las pequeñas dudas que pueda usted tener al respecto de la composición del material. Cuente usted conmigo para todo lo que pueda serle útil y envíeme el material que desea analizar. Eso sí tendrá que tener un poquito de paciencia, pues como ya le digo más arriba, es tarea un poco lerda, mucho más cuando se hace con toda precisión. El Dr. Albano pone todo su empeño en que todo salga bien.

Nuevamente Ingeniero, me [ILEGIBLE] de Ud.

Atte. A. Tartaglia