



181

Bordoba Uruguay 15 de 1946

Sr Ingeniero

Jorge Von Hammerschil
La Banda

Estimado profesor:

Con mi poder sur carta
del 8 del corriente, la que no contenté antes
porque quería darle alguna noticia del
análisis.

Esto ha demorado porque se rompió el
extractor del laboratorio y sin este aparato
nada se puede hacer. Recién el lunes 13 lo
entregaron compuesto y se pudo empezar la
refinación del análisis una primera par
te ya estaba hecha. Del Sr Ingeniero que estos
análisis son un poco lentos, porque solo para
precipitar, algunas sustancias tardan más de
un día.

Con todo le adelanto algunos datos:

barpa interna

barpa externa

Silice 62, 40

Silice 64, 20

Oxido de hierro + Oxido aluminio

Oxido de hierro + Oxido aluminio

27, 20

27, 40

Estas dos sustancias se dan juntas. despues
por extracción del hierro se dosifica el

aluminio.

Para esta operacion era necesario el Extractor asi es que recibí pueden seguir con el analisis. Las diferencias entre unas y otras sustancias son como Ud. puede ver, muy insignificantes; se puede decir que estan dentro del limite tolerable.

En cuanto al hierro, aparentemente da la impresion de que la capa interna contiene mas que la externa. El analisis cuando esté terminado, lo se encargará de confirmar o no esta sospecha.

Este es todo cuanto puedo adelantarle.

Creame Ingeniero, que para mí no representan molestia alguna sus encargos: muy al contrario me satisfiere profundamente poder contribuir a que sea con mi buena voluntad para que se averiguen las preguntas hechas que pueda Ud. tener al respecto de la composicion del material. Cuente Ud. conmigo para todo lo que pueda serle útil y envíeme el material que desea analizar. Eso sí tendrá que tener un pedreguito de paciencia, pues como ya le digo más arriba, es tarea un poco larga, mucho mas cuando se la hace con toda precision. El Dr. al, haré por todo su empeño en que todo salga bien.

Inveramente Ingeniero, me despido de Ud.
Atte. A. Castagna